

Bassic ®

Material de poliuretano flexible estándar



El grupo de espumas flexibles **BASIC**® abarca un amplio rango de densidades y propiedades para su aplicación en diferentes sectores como el mueble tapizado, sillería, descanso, embalaje, aislamiento, etc.

Sometidas a un riguroso control de calidad en cuanto a sus propiedades físico mecánicas, las espumas **BASIC**® cumplen unos altos estándares de calidad para los diferentes productos en los que se aplican. Para ello, se utilizan materias primas certificadas y avaladas por proveedores de confianza, así como, un seguimiento mediante pruebas de laboratorio de todas las fabricaciones realizadas.

Esto, unido a la experiencia en el sector y la fabricación de PU flexible, además de la filosofía de servicio integral y personalizado al cliente, nos hace tener la confianza de muchos clientes tanto en el mercado nacional como internacional.



	DENSIDAD (kg/m ³)	DUREZA CFD (kPa)	ILD 40% (N)	RESILENCIA (%)
ZE SW	20 +/- 5%	1	45	52
ZH B	25 +/- 5%	3,75	170	46
ZH	25 +/- 5%	4,75	200	43
ZI BG	28 +/- 5%	3,25	150	53
ZI B	28 +/- 5%	3,75	175	50
ZI	28 +/- 5%	4,75	190	45
ZJ ST	30 +/- 5%	2,75	110	57
ZJ B	30 +/- 5%	3,5	160	53
ZJ CN	30 +/- 5%	4,0	180	53
ZJ C	30 +/- 5%	4	180	53
ZJ	30 +/- 5%	5,25	230	45