


Soya

Material de poliuretano flexible con extractos de aceite de soja



En las últimas décadas, estamos presentes en una constante evolución tecnológica y desarrollo de nuevos productos en todos los campos industriales. Esto, junto a la preocupación y sensibilización por parte del ser humano con el medio ambiente y la toxicidad en todos los productos que nos rodean, nos ha hecho, desde hace años, investigar y desarrollar nuevas calidades de espuma de poliuretano flexible que combinen unas óptimas propiedades de calidad para los campos de aplicación de las mismas, con una seguridad en cuanto a ecología y toxicidad.

En los años 80, renunciamos a la utilización de CFCs (Clorofluorocarbonos) y otros productos nocivos para la capa de ozono. Posteriormente, decidimos fabricar espumas de poliuretano en base a la exigencia de la CLASSE I que marca el organismo OKO-TEX en su certificado Oeko-Tex Standard 100.

El último paso ha sido crear una espuma de poliuretano a partir de una materia prima renovable, que es el "aceite de soja". Todas las materias primas son limitadas o no renovables, excepto las materias que se cultivan, por eso estamos proporcionando un material más natural y ecológico, ya que, parte de una materia prima que nos proporciona la naturaleza.

Este desarrollo se ha efectuado en nuestras calidades **SOYA**, de manera que reemplazamos una parte de polioles por extractos de soja, en un porcentaje inferior al 15%. Los extractos de soja utilizados no son modificados transgénicamente. Con esto combinamos, la calidad de una espuma de alta resiliencia, cuya estructura de células abiertas permite una circulación óptima del aire y proporciona una mayor y mejor elasticidad y durabilidad, con la ecología de un producto fabricado a partir de materias primas naturales y renovables aplicando técnicas que respetan el medio ambiente. Esta tecnología también está presente en nuestras calidades viscoelásticas.



	DENSIDAD (kg/m ³)	DUREZA CFD (kPa)	ILD 40% (N)	RESILIENCIA (%)
ZK BBS	35 +/- 5%	2,75	115	60
ZK S	35 +/- 5%	4,75	200	55
ZM SX	40 +/- 5%	2,75	115	63
ZM STS	40 +/- 5%	3,25	150	63
ZN ST MS	40 +/- 5%	4,4	190	58
ZN SX	50 +/- 5%	2,75	120	65
ZN SXS	50 +/- 5%	3	130	65
ZN SX HS	50 +/- 5%	4	180	60
ZN SX HTS	50 +/- 5%	5	230	58
TXFSS	50 +/- 5%	1,1	40	-
TXFS	50 +/- 5%	1,6	60	-