

Bassic®

Material de poliuretano flexible estándar



El grupo de espumas flexibles **BASIC®** abarca un amplio rango de densidades y propiedades para su aplicación en diferentes sectores como el mueble tapizado, sillería, descanso, embalaje, aislamiento, etc.

Sometidas a un riguroso control de calidad en cuanto a sus propiedades físico mecánicas, las espumas **BASIC®** cumplen unos altos estándares de calidad para los diferentes productos en los que se aplican. Para ello, se utilizan materias primas certificadas y avaladas por proveedores de confianza, así como, un seguimiento mediante pruebas de laboratorio de todas las fabricaciones realizadas.

Esto, unido a la experiencia en el sector y la fabricación de PU flexible, además de la filosofía de servicio integral y personalizado al cliente, nos hace tener la confianza de muchos clientes tanto en el mercado nacional como internacional.



	DENSIDAD (kg/m ³)	DUREZA CFD (kPa)	ILD 40% (N)	RESILIENCIA (%)
ZE SW	20 +/- 5%	1	45	52
ZH BG	25 ± 5%	3,25	150	50
ZH B	25 +/- 5%	3,75	170	46
ZH	25 +/- 5%	4,75	200	43
ZI BG	28 +/- 5%	3,25	150	53
ZI B	28 +/- 5%	3,75	175	50
ZI	28 +/- 5%	4,75	190	45
ZI XD VERDE	28 ± 5%	6,5	260	45
ZJ CN	30 +/- 5%	4	180	53
ZJ C	30 +/- 5%	4	180	53
ZJ	30 +/- 5%	5,25	230	45
ZJ XD	30 ± 5%	7,5	290	45
ZJ PR	30 ± 5%	9	345	45